

Plymouth

WWW.PLYMOUTH-RUBBER.COM

CTRA. SALCEDA, KM. 1,5
36400 PORRIÑO SPAIN
(+34) 986 330 662
INFO@PLYMOUTH-RUBBER.COM



N-10 © CINTA ADHESIVA

Dimensiones	Packaging	Weight
0.6"x0.05"x33' 15mm x0.13mm x10m	182 / case D	11 lbs 5 Kg
3/4"x.005"x33' 19mm x0.13mm x10m	125 / case CTS	10 lbs 4.5 Kg
3/4"x.005"x65' 19mm x0.13mm x20m	100 / case CTS	14.5 lbs 6.5 Kg

Cat&Color 15 mm x 10 m

5493 Black / 5495 Blue / 5492 Red / 5494 White / 5498 Yellow / 5490 Green / 5497 Grey / 5493 Brown / 5491 Yel/Gre.

Cat&Color 19 mm x 10 m

5219 Black / 5220 Blue / 5221 Red / 5222 White / 5223 Yellow / 5224 Green / 5225 Grey / 5228 Brown / 5227 Yel/Gre.

Cat&Color 19 mm x 20 m

5220 Black / 5229 Blue / 5230 Red / 5231 White / 5232 Yellow / 5233 Green / 5234 Grey / 5235 Brown / 5236 Yel/Gre.

PROPIEDAD	MÉTODO TEST	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Espesor (mm)	ASTM D 1000	0,13 ± 0,025	0,120
Ancho (mm)	ASTM D 1000	Nominal ± 1	—
Adhesión al acero (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,5
Adhesión a la base (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,4
Resistencia a la rotura (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 20	23
Alargamiento a la rotura (%)	ASTM D 1000	Minimum 125	210
Combustibilidad	ASTM D 1000	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica (kV)	EN 60454-2	Minimum 5	6
Rigidez dieléctrica (kV)	3000 Hours	105	Conforms

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Cinta muy conformable con muy buen nivel de adhesión.
- Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/EU. Sin Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).
- Cumple EN 60454-3-1

Los datos de la table representan valores promedio de los resultados de los ensayos de Laboratorio y no pueden ser usados e efectos de especificación. El usuario debe hacer sus propias pruebas conducentes a determinar la idoneidad del producto para el uso que se pretende dar el mismo.